

Producteur : SEMADRAG
Granulats : Sable 0/4 Roulé
 Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé

Utilisateur : .

Prélèvement n° CH07007	le 23/02/2007
Classe granulaire	0/4 mm
Origine	Stock
	ENSOLEILLE
Fait par	anne artaud
Référence	XPP18545/10: Catégorie A

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en fines (f)			1.60 %	10.00	1 EN 933-1 (dérogation n° 1et2)
Module de finesse (FM=(%R0.125+%R0.25+%R0.5+%R1+%R2+%R4))			2.91		0.15 EN 12620 mB, EN 13139 mA
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène (0/2) (MB)			0.24 g	1.50	0.5 EN 933-9
Teneur en eau par séchage en étuve venté (W)			3.9 %		EN 1097-5
Masse humide=Mh-M2					

Analyse granulométrique

Masse	Minimum	%tamisat	Maximum	sèche	cumul refus
					601.3 g
Tamis (mm)					
8.000	100.0		100.0		0.0 g
5.600	95.0		99.1		5.3 g
4.000	85.0		94.7	99.0	32.0 g
3.150			91.4		52.0 g
2.800			89.5		63.2 g
2.000			84.6		92.7 g
1.000			72.3		166.5 g
0.500			42.7		344.7 g
0.250			12.1		528.5 g
0.125			3.1		582.5 g
0.063			1.6		591.6 g

