

Producteur : carrière de villarnet
Granulats : 0/4 R
 Silico-Calcaire

Utilisateur : .

Contrôleur	SMAG 126, chemin de l'Ile du Pont 38340 Voreppe
Prélèvement n° CH07004	le 23/02/2007
Classe granulaire	0/4 mm
Origine	Stock
	ENSOLEILLE
Fait par	anne artaud
Référence	XPP18545/10: Catégorie A

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en fines (f)		1.90 %	10.00	1	EN 933-1 (dérogation n° 1et2)
Module de finesse (FM)=(%R0.125+%R0.25+%R0.5+%R1+%R2+%R3)		3.17		0.15	EN 12620 mB, EN 13139 mA
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène (0/2) (MB)		0.48 g	1.50	0.5	EN 933-9
Teneur en eau par séchage en étuve venti (W)		2.0 %			EN 1097-5
Masse humide=Mh-M2					

Analyse granulométrique

Masse			seche	630.9 g
Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	cumul refus
8.000	100.0		100.0	0.0 g
5.600	95.0		99.5	3.3 g
4.000	85.0		94.4	35.2 g
3.150			88.9	69.8 g
2.800			86.0	88.3 g
2.000			77.3	143.0 g
1.000			57.9	265.3 g
0.500			33.3	420.5 g
0.250			14.2	541.4 g
0.125			5.8	594.0 g
0.063			1.9	619.1 g

