

Producteur : SMAG
Granulats : 2/4 Concassé
 Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : .

Contrôleur	SMAG 126, chemin de l'Île du Pont 38340 Voreppe
Prélèvement n° A0015436	le 10/05/2007
Classe granulaire	2/4 mm
Origine	Stock
	PLUVIEUX
Fait par	AAD
Référence	XPP18545/08:Catégorie BII

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en fines (f)			1.00 %		EN 933-1 (dérogation n°1et2)
Teneur en eau par séchage en étuve venti (W)			6.1 %		EN 1097-5
Masse humide=Mh-M2					

Analyse granulométrique

Masse			sèche	652.3 g
Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	cumul refus
8.000	100.0	100.0		0.0 g
5.600	98.0		99.0	6.5 g
4.000	85.0		86.0	91.3 g
3.150			54.2	298.8 g
2.800	20.0		32.8	438.3 g
2.000	0.0		9.1	592.9 g
1.000			2.5	636.0 g
0.500			1.8	640.6 g
0.063			1.0	645.8 g

