

Producteur : BALTHAZARD ET COTTE
Granulats : 0/100 Calcaire

Utilisateur : .

Prélèvement n° VO07047	le 05/03/2007
Classe granulaire	0/100 mm
Origine	Stock
Fait par	PLUVIEUX
Référence	anne artaud

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en fines (f)		7.10 %			EN 933-1 (dérogation n°1et2
Valeur de bleu rapportée au 0/Dmm (VB0/D)		0.20		0.15	NF EN 933-9
Teneur en eau par séchage en étuve venti (W)		5.1 %			EN 1097-5
Masse humide=Mh-M2					

Analyse granulométrique					
Masse			seche		12138 g
Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	cumul refus	
100.000			84.0		1943.0 g
80.000			76.5		2854.7 g
63.000			65.0		4249.0 g
50.000			61.7		4646.0 g
40.000			59.1		4967.0 g
31.500			57.0		5221.0 g
25.000			53.5		5641.0 g
20.000			50.5		6014.0 g
16.000			47.4		6384.0 g
14.000			45.0		6680.0 g
12.500			42.8		6939.0 g
10.000			39.2		7379.0 g
8.000			35.2		7866.0 g
6.300			31.5		8320.0 g
5.000			27.8		8764.0 g
4.000			25.8		9002.0 g
2.000			19.6		9758.0 g
1.000			15.3		10285.0 g
0.500			12.5		10622.0 g
0.250			10.0		10929.0 g
0.080			7.4		11241.0 g
0.063			7.1		11271.0 g

