

Producteur : carrière de st Guillaume

Utilisateur : .

Produit : tout venant st guillaume concassé

Contrôleur	SMAG 126, chemin de l'Ile du Pont 38340 Voreppe
Prélèvement n° STG0702	le 17/01/2007
Classe granulaire	0/60 mm
Origine	Stock
Fait par	NUAGEUX
Référence	D3

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en fines (f)		6.00 %	12.00		EN 933-1 (dérogation n° 1et2)
Valeur de bleu rapportée au 0/Dmm (VB0/D)		0.09	0.10	0.15	NF EN 933-9
Teneur en eau par séchage en étuve venti (W)		5.6 %			EN 1097-5
Masse humide=Mh-M2					

Analyse granulométrique					
Masse				sèche	10825 g
Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	cumul refus	
100.000			100.0		0.0 g
80.000			100.0		0.0 g
63.000			96.8		345.6 g
50.000			91.4		930.6 g
40.000			83.3		1810.4 g
31.500			69.8		3272.0 g
25.000			60.9		4229.0 g
20.000			56.7		4686.0 g
16.000			53.3		5056.0 g
14.000			51.0		5309.0 g
12.500			49.5		5464.0 g
10.000			46.6		5780.0 g
8.000			42.8		6192.0 g
6.300			39.0		6608.0 g
5.000			35.7		6957.0 g
4.000			33.3		7218.0 g
2.000			28.0		7798.0 g
1.000			23.9		8243.0 g
0.500			19.7		8692.0 g
0.080			6.5	12.0	10119.0 g
0.063			6.0		10172.0 g

