

Producteur : CLARAZ ET EYNARD - Carrière CLARAZ EYNARD Calcaire **Utilisateur :** .
Granulats : GNT 0/60
 Calcaire
Elaboration : Concassé
 Roche Massive

Contrôleur	SMAG 126, chemin de l'Île du Pont 38340 Voreppe
Prélèvement n° CLA07008	le 23/03/2007
Classe granulaire	0/63 mm
Origine	Stock
	NUAGEUX
Fait par	anne artaud
Référence	13285:GNT 1

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en fines (f)	2.00		8.00 %	12.00	EN 933-1 (dérogation n°1et2)
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène (0/2) (MB)			0.97 g	2.00	0.5 EN 933-9
Teneur en eau par séchage en étuve venti (W)			2.5 %		EN 1097-5
Masse humide=Mh-M2					

Analyse granulométrique				
Masse			seche	16304 g
Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	cumul refus
80.000			100.00	0.0 g
63.000	80.00		89.15	1768.8 g
50.000			79.32	3371.0 g
40.000			69.79	4925.0 g
31.500	55.00		61.72	6241.0 g
25.000			56.21	7140.0 g
20.000			50.16	8126.0 g
16.000	35.00		46.78	8677.0 g
14.000			44.02	9127.0 g
12.500			41.90	9472.0 g
10.000			38.25	10068.0 g
8.000	22.00		35.18	10568.0 g
6.300			31.10	11233.0 g
5.000			28.66	11632.0 g
4.000	16.00		25.95	12073.0 g
2.000	9.00		20.80	12912.0 g
1.000	5.00		16.35	13639.0 g
0.500			13.13	14164.0 g
0.250			9.94	14683.0 g
0.063	2.00		7.98	15003.0 g

