

Producteur : LES CARRIERES DU GRESIVAUDAN Utilisateur : .
 Granulats : 0/60
 Silico-Calcaire

Contrôleur	SMAG 126, chemin de l'Ile du Pont 38340 Voreppe
Prélèvement n° CPF07001	le 19/01/2007
Classe granulaire	0/60 mm
Origine	Stock
	ENSOLEILLE
Fait par	anne artaud
Référence	Réf.Producteur/Utilisateur

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en fines (f)		1.80 %			EN 933-1 (dérogation n° 1et2)
Teneur en eau par séchage en étuve venti (W)		3.0 %			EN 1097-5
Masse humide=Mh-M2					

Analyse granulométrique					
Masse			seche		12179 g
Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	cumul refus	
100.000			100.0		0.0 g
80.000			100.0		0.0 g
63.000			95.6		540.0 g
50.000			93.4		802.5 g
40.000			81.8		2217.5 g
31.500			79.7		2467.7 g
25.000			75.8		2946.8 g
20.000			70.7		3573.0 g
16.000			66.6		4069.0 g
14.000			63.6		4434.0 g
12.500			61.4		4704.0 g
10.000			57.5		5173.0 g
8.000			53.9		5611.0 g
6.300			50.3		6049.0 g
5.000			47.5		6399.0 g
4.000			44.9		6714.0 g
2.000			38.7		7467.0 g
1.000			31.1		8395.0 g
0.500			17.9		10003.0 g
0.250			5.4		11522.0 g
0.080			2.1	12.0	11923.2 g
0.063			1.8		11939.0 g

