

Producteur : BALTHAZARD ET COTTE
Granulats : Pro-concassé 0/25mm
Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : .

Prélèvement n° VO07064	le 13/03/2007
Classe granulaire	0/25 mm
Origine	Stock
Fait par	ENSOLEILLE
Référence	anne artaud

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en fines (f)		7.90 %			EN 933-1 (dérogation n°1et2)
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène (0/2) (MB)		6.30 g		0.5	EN 933-9
Teneur en eau par séchage en étuve venti (W)		3.7 %			EN 1097-5
Masse humide=Mh-M2					

Analyse granulométrique						
Masse					sèche	4739.5 g
Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	cumul refus		
31.500		100.0				0.0 g
25.000		100.0				0.0 g
20.000		98.1				89.0 g
16.000		89.8				484.4 g
14.000		82.6				826.6 g
12.500		76.2				1126.6 g
10.000		63.4				1733.2 g
8.000		53.5				2203.0 g
6.300		44.0				2653.0 g
5.000		37.2				2976.4 g
4.000		32.6				3196.0 g
2.000		23.0				3651.0 g
1.000		17.5				3912.0 g
0.500		14.1				4073.0 g
0.250		11.5				4195.0 g
0.063		7.9				4363.0 g

