

Producteur : carrière de st Guillaume
Granulats : 0/25 concassé

Utilisateur : .

Contrôleur	SMAG 126, chemin de l'Ile du Pont 38340 Voreppe
Prélèvement n°	STG0703 le 17/01/2007
Classe granulaire	0/25 mm
Origine	Stock
Fait par	JLM
Référence	D 2

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en fines (f)		5.10 %	12.00		EN 933-1 (dérogation n°1et2)
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène (0/2) (MB)		1.90 g	2.00	0.5	EN 933-9
Valeur de bleu rapportée au 0/Dmm (VB0/D)		0.06	0.10	0.15	NF EN 933-9

Analyse granulométrique

Masse	Minimum	%tamisat	Maximum	sèche	4933 g
Tamis (mm)					
50.000			100.0		0.0 g
40.000			100.0		0.0 g
31.500			100.0		0.0 g
25.000			88.5		569.7 g
20.000			74.3		1268.4 g
16.000			67.8		1589.3 g
14.000			62.4		1855.4 g
12.500			59.7		1990.0 g
10.000			51.0		2416.3 g
8.000			43.7		2778.0 g
6.300			36.9		3113.0 g
5.000			31.5		3381.0 g
4.000			27.2		3592.0 g
2.000			18.8	70.0	4008.0 g
1.000			13.4		4272.0 g
0.500			10.4		4421.0 g
0.080			5.5	12.0	4660.0 g
0.063			5.1		4680.0 g

