

Producteur : SMAG-site de Champagner
Produit : Grave recyclée 0/25 mixte

Utilisateur : .

Contrôleur	SMAG 126, chemin de l'Ile du Pont 38340 Voreppe
Prélèvement n°	CH07015 le 20/04/2007
Classe granulaire	0/25 mm
Origine	Stock
Fait par	ENSOLEILLE
Référence	anne artaud

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en fines (f)		6.90 %			EN 933-1 (dérogation n° 1et2)
Essai au bleu de méthylène (EN_VB)		0.72			
Teneur en eau par séchage en étuve venti (W)		2.0 %			EN 1097-5
Masse humide=Mh-M2					

Analyse granulométrique					
Masse			sèche		3654 g
Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	cumul refus	
40.000		100.0			0.0 g
31.500		100.0			0.0 g
25.000		97.3			98.7 g
20.000		92.7			267.9 g
16.000		84.1			579.5 g
14.000		81.2			685.3 g
12.500		77.2			831.6 g
10.000		71.0			1057.9 g
8.000		62.7			1362.9 g
6.300		55.6			1623.8 g
5.000		48.7			1874.1 g
4.000		43.3			2070.4 g
2.000		31.4			2508.1 g
1.000		22.9			2816.3 g
0.500		16.8			3041.0 g
0.250		11.8			3223.0 g
0.063		6.9			3401.9 g

